

VINNAPAS® 5111 L



Polymere Dispersionspulver

VINNAPAS® 5111 L ist ein Dispersionspulver für Trockenmörtel, das besonders für Selbstverlaufmassen und Estriche geeignet ist. Es basiert auf einem harten Copolymer aus Vinylacetat und Ethylen und gehört zur Produktklasse VINNAPAS® L, wodurch die Verlaufs- und Oberflächeneigenschaften, sowie die Stabilisierung des Frischmörtels verbessert werden. Ausgehärtete Mörtel mit VINNAPAS® 5111 L weisen eine verbesserte Haftung, Biegezugfestigkeit, Verformbarkeit und Abriebfestigkeit auf.

Eigenschaften

- VINNAPAS® 5111 L ist ein in Wasser dispergierbares Pulver eines Copolymeren aus Vinylacetat und Ethylen.
- VINNAPAS® 5111 L wirkt als polymeres Bindemittel und verbessert die Haftung, Biegezugfestigkeit, Verformungsfähigkeit, Abriebfestigkeit und Verarbeitbarkeit der damit modifizierten Mörtel.
- VINNAPAS® 5111 L ist ein verlaufsunterstützendes, hartes Dispersionspulver. Es enthält einen feinen mineralischen Füllstoff als Antiblockmittel und wird ohne Zusatz von organischen Lösemitteln, Weichmachern oder Verfilmungshilfsmitteln hergestellt.
- Besonders vorteilhaft lässt sich VINNAPAS® 5111 L in Kombination mit synthetischen Verflüssigern oder Casein zur Herstellung von selbstverlaufenden Fußbodenspachtelmassen und Estrichen einsetzen.
- Eine Besonderheit von VINNAPAS® 5111 L sind die sehr guten Entschäumereigenschaften auch ohne zusätzlichen Entschäumer in der Trockenmörtelrezeptur. Dadurch werden außergewöhnlich glatte, kraterfreie Oberflächen ohne Lufteinschlüsse bei gleichzeitig hoher Abrieb-, Biegezug- und Druckfestigkeit erzielt.
- Weiterhin ermöglicht VINNAPAS® 5111 L die Formulierung von Selbstverlaufmassen mit einem niedrigen Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Damit gestattet das Produkt die Herstellung von Bodenverlaufmassen, die auch die Anforderungen strenger Umweltsiegel erfüllen.
- Darüber hinaus weist VINNAPAS® 5111 L sehr gute verlaufsunterstützende Eigenschaften bei niedriger Viskosität auf.

Spezifische Merkmale

- entschäumend

Technische Daten

Spezifikation

| Eigenschaft | Bedingung | Wert | Methode |
|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| Aschegehalt | 1000 °C | max. 13 % | spezifische Methode |
| Feststoffgehalt | - | mind. 98 % | DIN EN ISO 3251 |
| Schüttdichte | - | 450 - 600 kg/m ³ | DIN EN ISO 60 |
| Korngröße | > 400 µm | max. 2 % | DIN EN ISO 4610 |

Allgemeine Eigenschaften

| Eigenschaft | Bedingung | Wert | Methode |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Aussehen | - | weiß bis hellbeiges Pulver | Visuell |
| Mindesttemperatur Filmbildung | - | 4 °C | DIN ISO 2115 |
| Schutzkolloid-Emulgatorsystem | - | Polyvinylalkohol | - |

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor.

Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

Anwendungen

- Selbstverlaufsmassen

Anwendungsdetails

Typische Einsatzgebiete von VINNAPAS® 5111 L finden Sie im Abschnitt "Anwendungen". Mögliche weitere Einsatzgebiete besprechen Sie bitte mit Ihrem WACKER Kundenbetreuer.

Verarbeitung

Für die Herstellung pulverförmiger Trockenmörtel wie zum Beispiel Kleber oder Spachtelmassen wird VINNAPAS® 5111 L mit den anderen trockenen Stoffen in geeigneten Anlagen gemischt. Beim Mischen sollten keine zu hohen Temperaturen auftreten, da sonst das Dispersionspulver aufgrund seiner thermoplastischen Eigenschaften Agglomerate bilden kann. Das Anrühren der Mörtel oder Spachtelmassen kann nach Zugabe der notwendigen Wassermenge mit der Hand oder maschinell durchgeführt werden. Beim Anrühren mit der Hand, wo nur geringe Scherkräfte aufgebracht werden, empfiehlt es sich, die Massen 5 Minuten reifen zu lassen und dann noch einmal durchzurühren. Bei der Arbeit mit Mischern kann die Reifezeit in der Regel entfallen.

Weitere Hinweise

Wird das Produkt in anderen Anwendungen als den aufgeführten eingesetzt, liegen Auswahl, Verarbeitung und Verwendung des Produktes in der alleinigen Verantwortung des Abnehmers. Dabei sind alle gesetzlichen und sonstigen Regelungen zu berücksichtigen.

Es können leichte Farbschwankungen des Polymergranulats auftreten, die die Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen.

Verpackung & Lagerung

Verpackung / Gebinde

25 kg Papiersäcke Bezug in Big Bags oder als lose Ware auf Anfrage.

Lagerung

Das Produkt ist während der Lagerung vor der Einwirkung von Feuchtigkeit zu schützen. Eine längere Lagerung bei Temperaturen über 30°C, auch in Verbindung mit Druckbelastung, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung, kann zur Verblockung führen. Offene Gebinde sollten sorgfältig verschlossen und ebenfalls entsprechend gelagert werden. Daher empfiehlt sich ein Lagerhaus, in dem das Produkt kühl und trocken aufbewahrt werden kann. Lagern Sie das Produkt nicht länger als sechs Monate, beginnend mit dem Eingangsdatum, es sei denn, das Analysezertifikat enthält ein anderes Datum, welches dann Vorrang hätte. Eine Lagerung über den empfohlenen Zeitpunkt hinaus bedeutet nicht, dass das Produkt unbrauchbar geworden ist. Eine Überprüfung der für den vorgesehenen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften durch den Anwender ist dann jedoch ratsam.

Sicherheitshinweise

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert werden oder sind unter folgendem Link im Internet erhältlich: www.wacker.com/vinnapas

QR Code VINNAPAS® 5111 L



Alle technischen, die Qualität und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:

Wacker Chemie AG, Gisela-Stein-Straße 1, 81671 München, Deutschland
productinformation@wacker.com, www.wacker.com

Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium gegebenen Hinweise und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses Mediums sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.